

SINTOFER PRO Armé Sans Styène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Jaune	Boîte 1,050 kg	20902



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants sans styrène flexible et renforcée avec des fibres de verre.
- Pour réparer tous les défauts importants sur carrosserie.
- Application sur tôle normale, stratifié et éventuellement bois et béton en forte épaisseur.
- Grande facilité d'application.
- Excellent garnissant.
- Séchage rapide.
- Parfaite résistance mécanique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Jaune
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,1
Point éclair	31°C
Temps de travail	6 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Temps de séchage	20 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P80 à sec
Température d'application	5 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir et dégraisser le support.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Mastiquer la partie à réparer avec une cale ou une spatule métallique.

FINITION

- Utiliser Sinto Universel, Facility ou Extra pour le ragréage fin de la réparation.
- Mastic compatible avec les apprêts polyuréthanes, polyester et tous les systèmes de finition carrosserie.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, acétate d'éthyle....

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr www.sintoshop.fr

SINTO®