GROUPE FOURNIER
FOURNIER COMPOSITES
ZA DE RAGON
5 RUE DE COULOMB
44119 TREILLIERES
France
TEL : 0(33) 02 40 30 36 32
FAX : 0(33) 02 40 30 06 95
MAIL : composites@fournier-france.fr
WEB : WWW.fourniercomposites.com

STYRENE PARAFFINE

Description

Cette solution est un mélange de Toluène et de paraffine dans le rapport de 95 / 5.

Domaine d'application

Elle a pour but de réaliser des surfaces de finition non poissantes.

Caractéristiques techniques

Couleur	incolore
Viscosité	non applicable
Densité	0,84g / cm3
Liquide à T	> 20°C

Mise en œuvre

Prélever la quantité nécessaire de résine ou de gel coat de moulage.
Ajouter 3% de solution P10, bien mélanger en évitant toute incorporation de bulles d'air.
Catalyser ce mélange avec 2% de PMEC 50% (POLYCA X8).
Appliquer en couche de finition.
En cas de réparation ultérieure, poncer afin d'éliminer la couche de paraffine.

Précaution d'emploi

Avant toute utilisation pendre impérativement connaissance des dangers et des conditions de sécurité d'emploi indiquée sur la fiche de données de Sécurité.

Contient du Toluène
Facilement inflammable.
Nocif par inhalation.
Conserver à l'écart de toute flamme ou de source de chaleur, ne pas fumer.
Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter masque, lunettes, gants et vêtement de protection.

Conditionnement et stockage

1l, 5l, 20l.
Conserver dans un local ayant une température comprise entre 20°C et 40°C.
Ne pas stocker à côté de denrées alimentaires.

Avertissement aux utilisateurs

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

FOURNIER COMPOSITES – ZI DE RAGON – 5 RUE DE COULOMB
TEL : 02.40.30.36.32 FAX : 02.40.30.06.95
FDS à la demande par mail à composites@fournier-france.fr